TRIPOMANT GR

Ficha técnica

PRESENTACIÓN

Espesor (mm)	6 (2+2+2)	UNE EN 823:2013
Longitud (m)	20	EN 1848
Ancho (m)	1,55	EN 1848
Peso rollo (Kg)	6,1	-
Área (m^2)	31	-
Masa superficial (g/m^2)	300	-

DESCRIPCIÓN

Sistema para la protección de viviendas contra el **gas radón**. Compuesto por una lamina multicapa formada por dos láminas de aluminizado y dos de espuma (de 2mm de espesor cada una), una tapa de arqueta homologada y un accesorio para aislar y proteger el paso de instalaciones a través de la lamina.

APLICACIONES

- Tanto obra nueva como rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Resultado	Unidades	Normativa
Emisividad declarada (ε_d)	0,06	-	
Resistencia térmica	-	m^2K/W	UNE-EN ISO 22097:2023
Coeficiente de conductividad (λ)	-	W/mK	UNE EN ISO 6946:2021
Reacción al fuego	CLASE E	-	UNE-EN 13501-1:2019, UNE-EN ISO 11925-2:2021
Permeabilidad al vapor de agua	$Z \geq 2 \times 10^{10}$	m^2sPa/Kg	UNE EN ISO 12572:2017
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	6.300.000	-	UNE EN ISO 12572:2017
Resistencia a la penetración del agua después de un envejecimiento artificial	CLASE W1	-	EN 13859-1,2 ANEXO C
Propiedades de transmisión de vapor de agua	0.00	m	UNE-EN ISO 12572:2018/A1:2025
Resistencia a la penetración del aire	No determinado	-	UNE-EN 12114, UNE-EN 13859-1,2
Resistencia a la temperatura	-40/+60	ºC	-
Test de presión hidrostática	No determinado	-	UNE-EN ISO 811:2019
Aislamiento acústico (impacto)	25	dBA	-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Resistencia al paso del **GAS RADÓN**: con un coeficiente de difusión del gas radón inferior a 1E-13 m2 s-1 en todas las muestras.

DURABILIDAD

- Resistencia al calor y la humedad (ASTM C 1250-94): El producto no presenta alteración en sus propiedades tras someterse en 70ºC durante 90 días y 95% de humedad.
- Resistencia a bajas temperaturas: El producto no presenta alteración en sus propiedades tras someterse a -10ºC durante 90 días.
- Ensayo de niebla salina (UNE EN ISO 9227:2023): El producto no presenta perdida de masa y el aspecto superficial no se ve afectado cuando está sujeto a un aire rico en cloro (niebla salina).

CE 09 09/0099

DIT Nº 487

NOTA: Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, unicamente ara la descripción de las características del producto. Los datos e informaciones reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a la aplicación para la que esta diseñado. Esta ficha fue establecidas y corregida el 05/05/2025.

PADREIRO, S.L. Email: | info@tripomant.com | tecnicos@tripomant.com | Tlf. + 34 986 348 985 | www.tripomant.com